

QUARTZLINE CEM LAVA

Wersja 1.0 - Marzec 2025

CEM LAVA składa się z drobnych mineralnych ziaren, do których dodano dwuskładnikową żywicę epoksydową. Efektem jest niezwykle wytrzymała i bardzo odporna na zarysowania posadzka.



CEM LAVA

Produkt	Zużycie GR/M²	Opakowanie	Opis	Narzędzia
Warstwa 1				
Primer Universal	130 gr Grunt + 390 gr woda	10kg	Uniwersalny grunt	Wałek z nylonowym włosiem i uchwyt do wałka
Warstwa 2				
Alpha SL 2-20	1650 na mm	25 kg	Do podłoży związanych z siarczanem wapnia, takich jak anhydryt i alfa-hemihydrat.	Szpachelka szwedzka lub paca wyrównująca
LUB				
Cementitious SL 2-20	1650 na mm	25 kg	Do podłoży betonowych i cementowych	Szpachelka szwedzka lub paca wyrównująca
Warstwa 3				
Primer CL	150-200	7,5 kg	Ziarna w primerze zapewniają dobrą przyczepność do Cem Lava Base.	Wałek z nylonowym włosiem i uchwyt do wałka
Warstwa 4				
Cem Lava Base	800-1000	20 kg	To jest warstwa gruboziarnista	Szpachla francuska do szpachlowania
Warstwa 5				
Cem Lava Top	600-800	10 kg	To jest warstwa drobnoziarnista.	Szpachla francuska do szpachlowania
Warstwa 6				
Coating PU MG Matt	125-150	5 kg	Ta powłoka charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie i zapewnia matowe wykończenie.	Wałek z mikrofibry i uchwyt do wałka

